GUIDE D'ENTRETIEN · SOLS, MURS, SALLES DE BAINS ET EXTÉRIEUR

Entretien du béton ciré KCberry

Nettoyage, protection et rénovation pour un revêtement continu qui dure des décennies

Sans joints	Nettoyage à l'eau	pH neutre	Durée de vie 15 à 20 ans	Rénovation sans travaux

Pourquoi est-il si facile à entretenir

Le **béton ciré KCberry** est un revêtement continu, sans joints où la saleté et l'humidité s'accumulent. Une fois protégé avec le **Vernis PU bicomposant** (système cimentaire) ou avec le **Lime Sealer** (système PURE), la surface devient imperméable, résistante aux taches et aux détergents ménagers. L'entretien se résume à trois gestes : nettoyer avec des produits neutres, protéger des agressions évitables et renouveler le vernis lorsque l'usage le justifie.

Les 30 premiers jours

Le vernis sèche au toucher en quelques heures, mais il atteint sa dureté finale par polymérisation progressive. Pendant cette période, la surface est plus sensible.

Temps après le vernissage	Ce que vous pouvez déjà faire	Ce que vous devez éviter
24 heures	Circuler avec précaution, pieds nus ou avec des chaussures propres	Eau, nettoyage, déplacement d'objets en les traînant
48 à 72 heures	Installer du mobilier léger, avec des patins en feutre sous les pieds	Lavages, tapis, charges ponctuelles
7 jours	Usage normal de la pièce et nettoyage humide avec un chiffon doux	Eau stagnante, produits chimiques, tapis en caoutchouc
30 jours	Usage complet : douches, cuisine, tapis, nettoyage complet	—

Valeurs de référence à 20 °C et 60 % d'humidité relative. Par temps froid, en cas d'humidité élevée ou de faible ventilation, les délais s'allongent.

Nettoyage au quotidien

1. **Poussière et sable.** Aspirer ou balayer avec un balai doux. Le sable est abrasif : dans les entrées, utilisez un tapis sans envers en caoutchouc.
2. **Nettoyage humide.** Chiffon microfibre ou serpillière bien essorée, à l'eau tiède avec un détergent neutre (pH 6 à 8). Ne pas inonder.
3. **Rincer et sécher.** Passer à l'eau claire et laisser sécher à l'air. Dans les zones de douche, évacuer l'eau à la raclette après chaque utilisation.
4. **Éclaboussures et renversements.** Nettoyer immédiatement le vin, le café, l'huile d'olive, le vinaigre, les jus et l'urine d'animaux. Plus ils restent longtemps, plus le risque de marque est élevé.

RECOMMANDÉ

- Détergent neutre dilué dans l'eau (pH 6 à 8)
- Savon de Marseille ou détergent pour sols sans cire
- Chiffon microfibre, serpillière en coton, raclette de douche
- Patins en feutre autocollants sous les pieds des chaises, tables et canapés
- Tapis sans caoutchouc dans les entrées et les zones de passage intense

À ÉVITER

- Eau de Javel, ammoniaque, dégraissants et anticalcaires concentrés
- Vinaigre, citron et produits acides ou alcalins forts
- Éponges abrasives, brosses dures, machines rotatives
- Cires, huiles et produits lustrants : ils créent un film et des taches
- Vapeur à haute pression et nettoyeurs à jet
- **Traîner des meubles et des appareils électroménagers sans protection**

Entretien par type d'espace

Espace	Routine	Attention particulière
Sols intérieurs	Aspirer 2 à 3 fois par semaine ; nettoyage humide hebdomadaire	Patins en feutre sous le mobilier ; roulettes de chaise en caoutchouc souple
Murs	Poussière au chiffon sec ; nettoyage humide ponctuel	Ne pas frotter fort au même endroit ; taches : voir ci-dessous
Salles de bains et douches	Raclette après la douche ; nettoyage hebdomadaire au détergent neutre	Ventiler ; éviter l'eau stagnante et les shampooings à colorants forts
Cuisines et plans de travail	Nettoyer immédiatement les éclaboussures ; détergent neutre au quotidien	Dessous-de-plat pour les casseroles chaudes ; planche à découper systématique
Extérieur et piscines	Laver à l'eau et au détergent neutre pendant la saison d'utilisation	Vérifier la protection chaque année ; piscines : équilibre de l'eau (voir ci-dessous)

Taches difficiles

- **Graisse et traces de doigts** : détergent neutre légèrement plus concentré, chiffon doux, bien rincer.
- **Calcaire dans les douches** : eau tiède avec quelques gouttes de détergent neutre ; jamais d'anticalcaire acide. Prévention : raclette après chaque douche.
- **Rayures superficielles** : dans la plupart des cas, elles restent dans le vernis, pas dans le béton ciré. Polir doucement ; si elles persistent, renouveler le vernis sur la zone.
- **Traces de caoutchouc** (roulettes, tapis, semelles) : chiffon humide avec détergent neutre ; ne pas utiliser de solvants.
- **Taches anciennes** : toujours tester d'abord sur une zone discrète. Si la tache a traversé le vernis, contactez l'équipe technique KCberry.

Renouveler la protection

La couche de vernis est le bouclier du béton ciré et, avec l'usage, elle perd progressivement son éclat et son pouvoir hydrofuge. La renouveler à temps est le secret de la longévité : c'est une opération **rapide, propre et sans travaux**, réalisée sur le revêtement existant.

Zone	Intervalle de rénovation	Signe qu'il est temps
Murs et plafonds	10 à 15 ans, voire jamais	Uniquement en cas d'usure visible ou de changement de finition
Sols d'habitation	5 à 8 ans	Perte d'éclat uniforme ; l'eau ne perle plus
Salles de bains et douches	4 à 6 ans	Zones ternes près de l'évacuation ; calcaire qui ne part plus
Commercial et trafic intense	2 à 4 ans	Chemins de passage visibles ; rayures multiples
Extérieur et piscines	Contrôle annuel ; renouveler tous les 3 à 5 ans	L'eau n'est plus repoussée ; couleur délavée par le soleil

1	**Nettoyer en profondeur.** Laver au détergent neutre et laisser sécher complètement, au minimum 24 heures.
2	**Poncer légèrement.** Abrasif grain 400 pour ouvrir le pore de l'ancien vernis, sans atteindre le béton ciré. Aspirer toute la poussière.
3	**Appliquer le vernis.** Vernis PU bicomposant KCberry (ou Lime Sealer pour le système PURE), en 2 couches, selon la fiche technique correspondante.
4	**Respecter le temps de cure.** Suivre de nouveau le tableau des 30 premiers jours. L'espace est prêt pour un usage normal en 7 jours environ.

Piscines Maintenir le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6 et le chlore libre entre 1 et 3 ppm. Une eau déséquilibrée attaque n'importe quel revêtement. En fin de saison, laver, laisser sécher et vérifier la protection avec le Poolsealer avant de remplir à nouveau.

Réparations ponctuelles

Un choc violent ou une fissure du support peuvent marquer le revêtement. Contrairement au carrelage ou au parquet, le béton ciré se répare **localement, sans déposer le sol** : la zone est poncée, reçoit du béton ciré de finition du même lot de couleur et est de nouveau protégée. Conservez la référence de la couleur et du lot de votre chantier pour garantir une réparation invisible.

GARANTIE

Garantie du matériel KCberry : 5 ans, pour une application conforme aux fiches techniques.

KIT D'ENTRETIEN

Détergent neutre, chiffon microfibre, patins en feutre et 1 L de Vernis PU bicomposant pour les retouches.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Envoyez une photo à l'équipe technique KCberry : réponse le jour ouvré même, à distance.

FICHE DU CHANTIER

Notez la couleur, le lot de pigment, la finition et la date du vernissage : c'est la clé de toute rénovation future.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI	
Vernis PU bicomposant	La protection qui se renouvelle : mat, satiné ou brillant.
Lime Sealer	Scellant microporeux pour le système PURE à base de chaux.
Poolsealer	Scellant imperméabilisant pour piscines et bassins.
Kit d'échantillons KCberry	Pour choisir une nouvelle finition lors de la prochaine rénovation.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.