

BÉTON CIRÉ DE BASE À LA CHAUX · GAMME PURE

PURE Base KCberry

Béton ciré de base à la chaux, bicomposant, pour sols et murs

Base chaux

Empreinte CO2 réduite

Effet tadelakt

33 couleurs PURE

1,4 kg/m²

Description et utilisation

Le **PURE Base KCberry** est le béton ciré de base de la gamme PURE : bicomposant, formulé à base de chaux, plus écologique et avec des émissions de CO2 réduites lors de sa fabrication. Il s'applique à la lisseuse en couches fines et continues sur les sols et les murs et se distingue par sa finition artisanale, sa maniabilité et sa grande dureté. C'est la couche sur laquelle s'appliquent les finitions **PURE Finishing** et **PURE Traffic**.

Propriétés et avantages

- **Base chaux, plus écologique** : émissions de CO2 réduites lors de la fabrication.
- **Finition artisanale** : effets tadelakt ou béton brut.
- **Excellente maniabilité** et grande dureté.
- **Polyvalent** : avec deux couches supplémentaires, il peut servir de finition rustique.
- Revêtement continu, sans joints, sur sols et murs.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Béton ciré bicomposant à base de chaux	—	—
Composant liquide	Lime Resin KCberry	—	—
Proportion de mélange	20 kg de PURE Base + 6,7 L de Lime Resin	—	—
Consommation (2 couches)	1,4	kg/m²	—
Nombre de couches	2 (plus 2 pour une finition rustique)	—	—
Pigmentation	Toutes les couches pigmentées (Pigment PURE)	—	—
Protection	Lime Sealer KCberry	—	—
Conditionnement	Seau de 20	kg	—

Préparation du support

Appliquer sur des surfaces lisses, nivelées et dégraissées. Avant de commencer, préparer le support selon ses caractéristiques : dégraisser, aspirer et, si nécessaire, appliquer une barrière pare-vapeur. Appliquer au préalable le **Promoteur d'adhérence KCberry**.

Mélange

Béton ciré	Lime Resin	Utilisation
20 kg de PURE Base	6,7 L	Toutes les couches pigmentées

- 1 Résine.** Verser la quantité correspondante de Lime Resin dans un récipient vide.
- 2 Pigment.** Agiter le Pigment PURE et le mélanger à la Lime Resin jusqu'à obtenir un liquide homogène.
- 3 Béton ciré.** Ajouter progressivement le PURE Base, en mélangeant mécaniquement pendant 3 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Application

- 1 Deux couches.** Appliquer deux couches de PURE Base à la lisseuse inox. Les deux couches sont nécessaires pour un bon résultat du système.
- 2 Finition.** Poursuivre avec le PURE Finishing (murs) ou le PURE Traffic (sols et trafic intense). Pour une finition rustique, appliquer deux couches supplémentaires de PURE Base.
- 3 Protéger.** Une fois sec, toujours protéger avec le **Lime Sealer KCberry**, le revêtement ayant une humidité ne dépassant pas 5 %. Finition mate, satinée ou brillante.

Précautions

- Produit à base de chaux : éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de la poussière.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.
- Respecter les joints de dilatation du support.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Promoteur d'adhérence KCberry	Primaire pour ancrer le système au support.
Lime Resin KCberry	Composant liquide de la gamme PURE (6,7 L pour 20 kg).
Pigment PURE KCberry	33 couleurs minérales de la gamme PURE.
PURE Finishing / PURE Traffic	Finitions sur le PURE Base.
Lime Sealer KCberry	Protection obligatoire de la gamme PURE.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.