

BÉTON CIRÉ À LA CHAUX · FINITION MURALE

PURE Finishing KCberry

Finition à la chaux nuancée, marbrée et spatulée, pour murs

Base chaux

Effet tadelakt

Murs uniquement

Temps de travail 1h30

 0,5 kg/m²

Description et utilisation

Le **PURE Finishing KCberry** est le béton ciré de finition à la chaux de la gamme PURE pour les murs. Il présente un aspect plus naturel que le PURE Traffic, avec les nuances, le marbrage et l'effet spatulé qui donnent aux murs un rendu proche du tadelakt — avec la résistance du béton ciré. Il s'applique toujours sur le **PURE Base**.

Propriétés et avantages

- **Toucher doux et agréable**, aspect naturel et élégant.
- **Nuances, marbrage et effet spatulé** — rendu visuel proche du tadelakt.
- Protégé avec le Lime Sealer en mat, satiné ou brillant.
- **Application exclusivement sur murs**. Pour les sols, utilisez le PURE Traffic.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Béton ciré de finition à base de chaux	—	—
Composant liquide	Lime Resin KCberry	—	—
Proportion de mélange	15 kg de PURE Finishing + 6,4 L de Lime Resin	—	—
Consommation (2 couches)	0,5	kg/m ²	—
Temps de travail du mortier	environ 1h30 (varie selon la température et l'humidité)	—	—
Humidité maximale pour la protection	5	%	—
Protection	Lime Sealer KCberry — mat, satiné ou brillant	—	—
Conditionnement	Seau de 15	kg	—

Mélange

Béton ciré	Lime Resin	Utilisation
15 kg de PURE Finishing	6,4 L	Toutes les couches pigmentées

- 1 Résine.** Verser la quantité correspondante de Lime Resin dans un récipient vide.
- 2 Pigment.** Agiter le Pigment PURE et le mélanger à la Lime Resin jusqu'à obtenir un liquide homogène.
- 3 Béton ciré.** Verser progressivement le béton ciré, en mélangeant mécaniquement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Ne préparer que la quantité nécessaire : après le mélange, vous disposez d'environ 1h30, selon la température et l'humidité.

Application

- 1 Base.** Appliquer sur le PURE Base déjà réalisé.
- 2 Finition.** Appliquer à la lisseuse inox. Toutes les couches doivent être pigmentées.
- 3 Protéger.** Une fois sec, toujours protéger avec le **Lime Sealer KCberry**, le revêtement ayant une humidité ne dépassant pas 5 %. Finition mate, satinée ou brillante.

Précautions

- Produit à base de chaux : éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de la poussière.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.
- Respecter les joints de dilatation du support.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

PURE Base KCberry	Couche de base obligatoire.
Lime Resin KCberry	Composant liquide (6,4 L pour 15 kg).
Pigment PURE KCberry	33 couleurs minérales.
Lime Sealer KCberry	Protection obligatoire — mate, satinée ou brillante.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.