

BÉTON CIRÉ À LA CHAUX · TRAFIC INTENSE

PURE Traffic KCberry

Finition à la chaux homogène et haute résistance, pour sols

Base chaux

Trafic intense

Sols

Temps de travail 1h30

 1,0 kg/m²

Description et utilisation

Le **PURE Traffic KCberry** est le béton ciré de finition à la chaux de la gamme PURE offrant un niveau de résistance élevé, idéal pour les surfaces à trafic intense. Il présente un aspect plus homogène, avec moins de nuances et de marbrage que le PURE Finishing. Indiqué pour les sols, il peut également être utilisé sur d'autres surfaces. Il s'applique toujours sur le **PURE Base**.

Propriétés et avantages

- **Résistance élevée**, idéal pour les surfaces à trafic intense.
- **Aspect homogène**, avec moins de nuances et de marbrage.
- Applicable sur les sols et sur d'autres surfaces.
- Protégé avec le Lime Sealer en mat, satiné ou brillant.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Béton ciré de finition à base de chaux	—	—
Composant liquide	Lime Resin KCberry	—	—
Proportion de mélange	18 kg de PURE Traffic + 6,8 L de Lime Resin	—	—
Consommation (2 couches)	1,0	kg/m ²	—
Temps de travail du mortier	environ 1h30 (varie selon la température et l'humidité)	—	—
Humidité maximale pour la protection	5	%	—
Protection	Lime Sealer KCberry — mat, satiné ou brillant	—	—
Conditionnement	Seau de 18	kg	—

Mélange

Béton ciré	Lime Resin	Utilisation
18 kg de PURE Traffic	6,8 L	Toutes les couches pigmentées

- 1 Résine.** Verser la quantité correspondante de Lime Resin dans un récipient vide.
- 2 Pigment.** Agiter le Pigment PURE et le mélanger à la Lime Resin jusqu'à obtenir un liquide homogène.
- 3 Béton ciré.** Verser progressivement le béton ciré, en mélangeant mécaniquement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Ne préparer que la quantité nécessaire : après le mélange, vous disposez d'environ 1h30, selon la température et l'humidité.

Application

- 1 Base.** Appliquer sur le PURE Base déjà réalisé.
- 2 Finition.** Appliquer à la lisseuse inox. Toutes les couches doivent être pigmentées.
- 3 Protéger.** Une fois sec, toujours protéger avec le **Lime Sealer KCberry**, le revêtement ayant une humidité ne dépassant pas 5 %. Finition mate, satinée ou brillante.

Précautions

- Produit à base de chaux : éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de la poussière.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.
- Respecter les joints de dilatation du support.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

PURE Base KCberry	Couche de base obligatoire.
Treillis en fibre de verre	Renfort recommandé sur les sols.
Lime Resin KCberry	Composant liquide (6,8 L pour 18 kg).
Lime Sealer KCberry	Protection obligatoire — mate, satinée ou brillante.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.