

BÉTON CIRÉ POUR PISCINES · FINITION

Poolciment M KCberr

Béton ciré de finition pour le revêtement de piscines et de bassins

Piscines

Finition pigmentée

Bicomposant

2 couches

≈ 0,8 kg/m²

Description et utilisation

Le **Poolciment M KCberr** est le béton ciré de finition développé spécialement pour les piscines et les bassins. Il s'applique après le **Poolciment XL** (base), mélangé à la **Pool Resin** pigmentée, et confère une finition continue, élégante et sans joints. L'étanchéité finale est assurée par le **Poolsealer**.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Béton ciré bicomposant de finition pour piscines	—	—
Composant liquide	Pool Resin KCberr (pigmentée)	—	—
Proportion de mélange	20 kg de Poolciment M + 4 L de Pool Resin	—	—
Couches	2	—	—
Consommation (2 couches)	≈ 0,8	kg/m²	—
Séchage entre les couches	4 – 6	h	—
Ponçage final	Grain P40	—	—
Température idéale d'application	10 – 30	°C	—
Conditionnement	Seau de 20	kg	—

Mélange

Béton ciré	Pool Resin	Pigment
20 kg de Poolciment M	4 L	Dans la résine, avant la poudre

1 Pigment. Peser le pigment et l'ajouter à la Pool Resin jusqu'à obtenir un liquide homogène — la pesée garantit une couleur uniforme.

2 Béton ciré. Ajouter progressivement le Poolciment M, tout en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Application

1 Deux couches. Appliquer 2 couches de Poolciment M à la lisseuse inox sur le Poolciment XL poncé, avec 4 à 6 h de séchage entre les couches.

2 Ponçage final. Poncer au grain P40 pour uniformiser la surface et aspirer soigneusement.

3 Protéger. Appliquer deux couches de Poolsealer au rouleau à poils courts.

Conditions d'application. Température idéale entre 10 °C et 30 °C et humidité du support inférieure à 5 %. Ne pas appliquer sous la pluie ni en plein soleil.

Précautions

- Ce produit contient du ciment : éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de la poussière.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Poolciment XL KCberry	Couche de base obligatoire.
Pool Resin KCberry	Composant liquide (4 L pour 20 kg).
Poolsealer KCberry	Protection étanche — 2 couches.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.